

Technische Information

Wässriger 2-Komponenten Haftprimer zur Nachlackierung von Korkfertigparkett ohne Zwischenschliff:

Gebindegröße: 0,5kg Masse und 0,25kg Härter - Kombigebinde

Giscode: W3/DD

Einsatzbereich: Wässriger Haftprimer zur Nachversiegelung von neu verlegtem, lackiertem Kork-Fertigparkett ohne Zwischenschliff. Geeignet zur nachträglichen Änderung der Oberflächeneigenschaften, wie Kantenschutz, Glanzgrad optimierung, Rutschhemmung nach DIN 18032 oder BGR 181.

Verarbeitungshinweise: -Masse aufschütteln, im Verhältnis 2 : 1 den Härter zugeben und durch Schütteln einmischen.
-Nach dem Abmischen 2 Stunden verwendbar.
-Abgemischtes Material wegen entstehendem Überdruck nicht in geschlossenen Gefäßen lagern.

Aufbauempfehlung für Kork-Fertigparkett:

1. Neu verlegtes, werkseitig lackiertes Kork-Fertigparkett sorgfältig entstauben, sonstige Verschmutzungen gründlich entfernen. Ein Zwischenschliff ist nicht erforderlich.
2. Power-Contact in einer Schicht dünn mit der Rolle auftragen.
3. Nach klebfreiem Abtrocknen (ca. 2 Stunden) mit W-2000 lackieren.

Auftragsgerät: Lackroller

Materialverbrauch: Ca. 20 g – 30 g/m² (50 m²/kg), ein Kombigebinde ausreichend für ca. 30–40 m²

Trocknungszeit: Frühestens überlackierbar nach 2 Stunden (klebfreies Abtrocknen abwarten), jedoch innerhalb von 24 Stunden.

Verdünner: Der Primer ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden.

Lagerung und Transport: +5 bis +25°C
Härter enthält Isocyanat, Xi reizend. Kein Gefahrgut nach ADR.

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von Wicanders Produkten sind zu beachten.

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand 09-2023