

Technische Information

W-700: Lichtbeständiger Einkomponenten Wassersiegel auf Polyurethan-Acrylat-Basis für die Versiegelung von Korkbelägen.

Glanzgrad: farblos halbmatt ca. 20. Der Glanzgrad wird gemessen bei 60°. Er ist abhängig von der Schichtdicke und den Klimabedingungen (Temp., rel. LF) während der Trocknung. Die Werte sind lediglich orientierend.

Gebindegröße: 11,5 l

Giscode: W2 - Ersatzprodukt gem. TRGS 617

Festkörper: 43 ± 1%

Viskosität DIN 4: 23 ± 1s

EU Grenzwert für das Produkt Kat. A/i: 40g/l (2007/2010)

Dieses Produkt farblos enthält maximal 60g/l VOC

Einsatzbereich: Korkbeläge mit normaler bis starker Beanspruchung.

Verarbeitungshinweise: Kork erst nach genügendem Abbinden des Klebstoffes versiegeln (Herstellerangaben beachten). Material nicht auf den Boden vorlegen, Versiegelungseimer verwenden.

Aufbauempfehlung für Korkbeläge:

Unbehandelter Naturkork: W-700 in drei Anstrichen rollen. Nach dem ersten Auftrag Trocknung über Nacht (reduziert die Gefahr von Granulatquellungen). Zwischenschliff vor dem letzten Auftrag.

Werkseitig vorbeschichteter Kork: Angaben des Korklieferanten beachten. Bei Eignung zur Nachlackierung nach einem Zwischenschliff in ein bis zwei Aufträgen W-700 rollen.

Renovierung / Nachlackierung alter Beschichtungen: Grundreinigung mit WICANDERS POWER STRIP. Der Einsatz einer Einscheibenmaschine und PadScheiben grün / rot ist erforderlich. Rückstände von Pflegemitteln müssen vollständig entfernt sein; bereits geringe Rückstände stören die Haftung des Lackes. Nachwischen mit klarem Wasser. Nach Trocknung gründlicher Zwischenschliff. W-700 in ein bis zwei Anstrichen rollen.

Auftragsgerät: kurzflorige Lackwalze

Materialverbrauch: Jeder Walzauftrag 100 - 120 ml/m² (8 - 10 m²/l)

Trocknungszeit: Frühestens überlackierbar nach 4 bis 6 Stunden, vorsichtig begehbar nach 4 bis 6 Stunden, leichte Beanspruchung nach 24 Stunden, volle Belastbarkeit nach 5 Tagen.

Zwischenschliff: Innerhalb von 24 Stunden kann ohne, danach nur mit einem Zwischenschliff überlackiert werden. Mit einem Zwischenschliff vor dem letzten Anstrich wird eine gleichmäßigere Oberfläche erzielt.

Verdünner: Der Lack ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!

Lagerung und Transport: +5 bis +25°C, 12 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR

Beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde.

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand 09-2023

WICANDERS

Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.acf.de@amorim.com · www.wicanders.de