

Technische Daten **wood Parquet „Victoria Collection“**

Spezifikation	
Bezeichnung	3-Schicht Holz-Fertigparkett, 1-Stab-Landhausdielen WICANDERS® „Loc&Fold-System“ , 4-seitig gefast
Norm	EN 13489:2002
Holzart	Eiche
Härtegrad	ca. 38 N/mm ²
Feuchtigkeitsgehalt	7 % (± 2 %)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,105 m ² K/W, geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, max. 29° C Oberflächentemperatur
Brandklasse	Dfl - s1 (normal entflammbar)
Formaldehyd-Emission	E1-Klasse (< 0,1 ppm)

Abmessungen	
Länge	1900 mm
Breite	190 mm
Dicke	15 mm
Dicke der Nutzschicht	ca. 3/4 mm, mehrere Renovierungen der Deckschicht möglich
Inhalt Paket	8 Dielen / Paket = 2,888 m ² Kurzlängen vereinzelt möglich
Inhalt Palette	40 Pakete / Palette = 115,520 m ²

Produkte	
RW04253C „Sand“	Sortierung rustikal, gebürstet, handgehobelt, astig, oxidativ natur- geölt
RW04254C „Ivory“	Sortierung rustikal, geräuchert, gebürstet, handgehobelt, astig, oxidativ weiß geölt
RW04255C „Steel“	Sortierung rustikal, geräuchert, handgehobelt, astig, weiß gekalkt, oxidativ weiß geölt
RW04256C „Grafite“	Sortierung rustikal, geräuchert, handgehobelt, astig, schwarze Pore, oxidativ natur-geölt
RW04258C „Copper“	Sortierung rustikal, handgehobelt, geräuchert, astig, gebeizt, oxidativ natur-geölt
RW04450A „Pebble“	Sortierung rustikal, dunkel geräuchert, handgehobelt, gebürstet, weiß gekalkt, astig, oxidativ weiß geölt

Farb- und Strukturunterschiede, kleine bis größere Äste, Risse und Spachtelungen sowie Splintholz sind warentypische Eigenschaften von Holz.



Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · bestellung.ar.de@amorim.com · www.wicanders.de