

## Technische Daten wood Resist

schwimmende Verlegung			
			0,55 mm Nutzschrift 1220 x 185 x 10,5 mm
Nutzungszone Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	
Garantie (Wohnbereich)		Jahre	
Nutzungszone Objektbereich	ISO 10874	Klasse	
Garantie (Objektbereich)		Jahre	
	Standard-Test Methode	Einheit	Spezifikation

### Allgemeine Eigenschaften EN 14085 + ISO 10582

Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	10150
Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	mm	≤ 0,15
Lichtbeständigkeit	ISO 105-BO2	Blaumaßstab	≥ 6

### Klassifizierungseigenschaften - EN 655 + EN 649 + EN 14085

Abriebklasse	EN 660-1	Gruppe	Gruppe T
Nutzschriftstärke	ISO 24340	mm	≥ 0,55
Stuhlrollentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen

### Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl s1
Rutsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehydemission	DIN EN 717-1	Klasse	E1
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	kV	antistatisch
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/Kg	PCPfrei

### Zusätzliche Eigenschaften

Chemikalienbeständigkeit	EN 423 (a) / ISO 26987 (a)	Stufe	0 (b)*
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m <sup>2</sup> K)/W	0,112
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (Δ L <sub>w</sub> )	16
Begeherschall	NF S 31 - 074	L <sub>n</sub> , e, w (dB) Δ E <sub>pw</sub> (dB)	81

(a) keine sichtbaren Veränderungen (b) Stufe 0 - unverändert / Stufe 1 - sehr wenig verändert / Stufe 2 - wenig verändert / Stufe 3 - verändert / Stufe 4 - sehr verändert - \*) ausgenommen Jod - Stufe 2 - wenig verändert

Die **WICANDERS**® Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter [www.wicanders.de](http://www.wicanders.de)



Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · [bestellung.ar.de@amorim.com](mailto:bestellung.ar.de@amorim.com) · [www.wicanders.de](http://www.wicanders.de)